



→ Інтер'єр → Супутні матеріали → Олія для паркету воскова HARDWAX PARQUET OIL 1030 BORMA WACHS

Олія для паркету воскова HARDWAX PARQUET OIL 1030 BORMA WACHS



Опис

Паркетна воскова олія – суміш цінних натуральних олій і воску, що відновлює природну красу деревини. Олія захищає деревину від вологи та забруднень. Підходить для усіх типів необроблених дерев'яних поверхонь, для твердих та м'яких порід деревини. Воски, що входять у склад олії, дозволяють отримати поверхні натурального вигляду, які є стійкими до подряпин, м'які на дотик та з більшою матовістю. Олія призначена для внутрішнього використання. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЗАСТОСУВАННЯ: Перед використання необхідно добре розмішати олію у банці і зробити пробний зразок. Нанести олію за допомогою пензлика або м'якої тканини на попередньо очищену і злегка пошліфовану поверхню. Після нанесення витерти залишки олії за допомогою м'якої тканини з метою запобігання утворення крапель або підтікань. Після висихання олії, час якого становить 6-8 годин, рекомендується провести шліфування зерном 240-

320 (губка, скотч-брайт). Шліфування повинно бути легким та однорідним. Наступний шар наносити таким самим методом як і попередній. ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати у прохолодному добре вентильованому приміщенні подалі від опалювальних приладів, джерел вогню та інших джерел займання. Берегти від замерзання. УВАГА! Можливе самозаймання деревного пилу, бавовняної тканини, паперу та інших подібних матеріалів, просочених олією. Тому з метою забезпечення швидкого висихання олії приміщення, у якому знаходяться дані матеріали повинно бути добре вентильоване. Перед утилізацією матеріали необхідно змочити водою. Оскільки дана технічна карта створена на основі проб BormaWachs, тому кінцевий результат залежить від поверхні, способу нанесення олії, виробничих умов, які ми не можемо проконтролювати, та не даємо жодних гарантій, а лише рекомендації.

Наявність на складі:

В наявності

Код продукту:

SM00015

14,70 € /л.

Основні характеристики

Колористика	безбарвний
Форма	рідина
Запах	типовий
Нанесення	пензлем, м'якою бавовняною тканиною
Розчинення	готове до використання. Можна додавати до 15% DVS
Витрати	10-12 м²/л в залежності від деревини
Час висихання	12 год в залежності від деревини, температури та товщини покриття
Нанесення наступного шару	6-8 год
Температура використання	не нижче +10 C
Температура зберігання	не нижче +5 C, оберігати від перемерзання
Очищення інструментів	Вайт спірит